

# FOBY® EGALINE

FOBY®

- EGALISEERMIDDEL
- VOOR VLOEREN
- ZELF-NIVELLEREND
- SNEL VERHARDEND



EGALISATIE

**Produkteigenschappen**

Foby Egaline is een snelverhardende egalisiemortel op basis van cement. Door toevoeging van hulpstoffen is de mortel, na aanmaak met water, zelfnivellerend en eenvoudig verwerkbaar tot laagdiktes van 5 mm.

**Toepassingsgebieden**

Foby Egaline is geschikt voor het uitvlakken en repareren van ruwe betonvloeren en cementdekvloeren binnenshuis. Bij gebruik als egalisatiemiddel voor het leggen van tapijt, linoleum en PVC moet de ondergrond voldoen aan DIN 18365.

Het produkt is niet geschikt als eindafwerking (toplaag) en niet voor industriële toepassing.

**Ondergrondvoorbereiding**

De ondergronden dienen schoon, voldoende vast en droog te zijn. Oude lijmresten dienen verwijderd te worden.

**Verwerking**

Foby Egaline wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een stevige klontvrije massa. Voeg daartoe 3 volume delen poeder toe aan 1 volumedeel water (op 25 kg poeder) en roer goed. Na circa 3 minuten rijpen, de aangemaakte mortel nogmaals krachtig mengen. Het mengsel is nu gereed en circa 30 minuten verwerkbaar. Derhalve nooit meer aanmaken dan binnen deze tijd verwerkt kan worden.

Het vloeibare mengsel op de vloer uitgieten en met een spaan of vloerwisser verdelen tot een laagdikte van max. 5 mm. Voor toepassingen in lagen van 5 tot 8 mm, moet er 10 kg schoon en scherp zand (2 mm) toegevoegd worden. Foby Egaline verhardt snel en kan daarom reeds na 3 uur belopen worden. Wanneer bij reparaties in dikke lagen de gewenste vlakheid niet bereikt wordt, en men nogmaals verder wil egaliseren, dient dit nat in nat te gebeuren. Indien de eerste laag al is doorgedroogd, moet de eerste laag voorgestreeken worden met Foby Primer.

**Afwerking**

Na minimaal 3 uur is de vloer beloopbaar en na minimaal 24 uur kan een verdere bewerking van de vloer plaatsvinden.

**Veiligheidsgegevens**

Het produkt reageert alkalisch en werkt zodoende irriterend op huid en ogen. Derhalve direkt contact zoveel mogelijk vermijden. Bij contact met ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en eventueel arts raadplegen.

**Technische gegevens**

Aanmaakverhouding:	100 g poeder toevoegen aan 28 g water
Verwerkingstijd:	ca. 30 minuten (bij 18 °C) (afhankelijk van temperatuur)
Verwerkingstemperatuur:	+ 5 °C + 30 °C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Uitharding:	Na minimaal 3 uur beloopbaar Na minimaal 24 uur bewerkbaar
Houdbaarheid:	Minstens 6 maanden mits ongeopend en droog bewaard
Verpakking:	7 en 15 kg emmer 25 kg zak
Verbruik:	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte

**Overige Foby-produkten**

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaiek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsprodukten. In het bedrijfslaboratorium worden deze produkten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

**Garantie en advies**

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-produkten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

**EUROVITE NEDERLAND B.V.**
**Postbus 60 - 6710 BB Ede**
**Tel: 0318 - 664 555**
**Fax: 0318 - 664 566**
**info@eurovite.com - www.foby.nl**
