

FOBY® FLEX

FOBY®

- PASTA TEGELLIJM
- WATERVAST
- HOOG FLEXIBEL
- HOOG STANDVERMOGEN
- LANGE OPEN TIJD

PASTALIJM



Produkteigenschappen

Foby Flex is een kant en klare wandteggelijm op basis van een copolymere kunstharstdispersie. De lijm heeft een perfect uitgebalanceerde samenstelling waardoor deze een superieure verwerkbaarheid en een lange open tijd koppelt aan een hoog standvermogen en een hoge eindsterkte. Bovendien is de lijm watervast, blijvend flexibel en zuinig in het verbruik.

Toepassingsgebied

Foby Flex is geschikt voor het verlijmen van wandtegels, mozaïek en gelijksoortige materialen op vrijwel alle steen- en gipsachtige ondergronden en houten wanden.

Het gebruik van Foby Flex is vooral aan te bevelen:

- bij projectmatige verlijming van wandtegels.
- op vormvaste en licht bewegende ondergronden.
- binnenshuis; ook in vochtige ruimtes.
- bij grootformaat tegels.
- bij tegels met een rugprofiel.
- bij verlijming over oude tegellagen (renovatiwerk).

Ondergrondvoorbereiding

De ondergronden dienen vlak, schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Oneffenheden groter dan 3mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en dienen altijd voorgestreekt te worden met Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Gipsafwerkklagen dienen bovendien uit slechts één laag te bestaan en minimaal 10 mm dik. Loszittende verflagen dienen altijd verwijderd te worden.

Verwerking

De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens 'floating' methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 65% vol in de lijm gezet wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingesmeerd dat de tegels, met een schuivende beweging, nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden. Lijmresten direkt met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

Afwerking

Na minimaal 24 uur kan er afgevoegd worden. Bij niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

Veiligheidsgegevens

Het produkt is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaamsbeschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

Technische gegevens

Open tijd:	ca. 25 minuten (afhankelijk van temperatuur)
Verwerkingstemperatuur:	+ 5°C - + 30 °C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Uitharding:	Na minimaal 24 uur afvoegbaar
Opslag: Houdbaarheid:	Vorstvrij bewaren Minstens 12 maanden mits ongeopend en koel bewaard
Verpakking:	1, 4 en 12 kg emmer
Vertanding/verbruik:	vertanding nr. 3 (0,9 kg/m ²) vertanding nr. 4 (1,2 kg/m ²) vertanding nr. 5 (1,5 kg/m ²)

Overige Foby-produkten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsprodukten. In het bedrijfslaboratorium worden deze produkten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-produkten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de productsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

EUROVITE NEDERLAND B.V.

Postbus 60 - 6710 BB Ede

Tel: 0318 - 664 555

Fax: 0318 - 664 566

info@eurovite.com - www.foby.nl

