

FOBY® FLEXVOEG

FOBY®

- VOEGMIDDEL
- VOOR WAND EN VLOER
- LICHT FLEXIBEL
- WATERDICHT
- TOT 10MM



VOEGMIDDEL

Produkteigenschappen

Foby Flexvoeg is een voorgemengde voegmortel op cementbasis voor het voegen van keramische vloer- en wandtegels, mozaïek, glastegels, natuursteen e.d. Door toevoeging van kunstharsen is het produkt blijvend flexibel en waterdicht. Bovendien zorgt de unieke samenstelling, na aanmaak met water, voor een zeer smeulige massa die probleemloos en prettig verwerkbaar is.

Toepassingsgebied

Foby Flexvoeg is toepasbaar voor voegbreedtes van 2 tot 10 mm. Het gebruik van Foby Flexvoeg is vooral aan te bevelen:

- op wanden en vloeren.
- binnen en buiten.
- speciaal voor natte ruimtes.
- op kritische ondergronden zoals bij vloerverwarmingssystemen en houten vloeren.

Vorbereiding

De tegellijm of zetspecie dient altijd volledig afgebonden en droog te zijn. De voegen zonodig eerst uitkrabben en reinigen.

Verwerking

Zowel tegeloppervlak als voegen vlak voor het inwassen voorbevochtigen. Foby Flexvoeg wordt aangemaakt door 5 kg poeder te mengen met ca. 1 liter schoon water in een schone mengkuip. Zeer goed doorroeren. Na circa 10 minuten wachttijd, nogmaals krachtig doorroeren. De aangemaakte massa vervolgens met een voegrubber of spaan krachtig en gelijkmatig in de voegen drukken. Niet te grote oppervlakken inwassen en zodra de voegmortel iets aangedroogd is, nasponzen met schoon water. Na ca. 24 uur de tegels met een droge doek nawrijven.

Inwerking van tocht of zonnestraling dient tijdens de verwerking en het uithardingsproces van de voegmortel vermeden te worden. Tevens is het aan te bevelen gedurende de eerste dagen na de verwerking, de voegen vochtig te houden b.v. door te sponzen of te dweilen. Dit om een goede sterkteontwikkeling te bevorderen. Bij sterk zuigende ondergronden en tegels alsook bij warm en droog weer langer nat houden.

Kleuren

Foby Flexvoeg is in 6 basiskleuren verkrijgbaar, te weten gebroken wit, jasmijn, zilvergrijs, manhattan, bahama en grijs.

Bij alle cementgebonden produkten is het uithardingsverloop en de kleurtoon afhankelijk van het vocht aanbod uit de ondergrond en van de omgevingstoestand. Een onregelmatig vocht aanbod kan kleurnuancering en vlek vorming tot gevolg hebben. Ook andere factoren kunnen mogelijk van nadelige invloed op de kleurstelling zijn. De fabrikant stelt zich hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

Veiligheidsgegevens

Het produkt reageert alkalisch en werkt zodoende irriterend op huid en ogen. Derhalve direkt contact zoveel mogelijk vermijden. Bij contact met ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en eventueel arts raadplegen.

EUROVITE NEDERLAND B.V.

Postbus 60 - 6710 BB Ede

Tel: 0318 - 664 555

Fax: 0318 - 664 566

info@eurovite.com - www.foby.nl

Technische gegevens:

Aanmaakverhouding:	100 g poeder toevoegen aan 20 g water
Verwerkingstijd:	ca. 1 uur (afhankelijk van temperatuur)
Verwerkingstemperatuur:	+ 5 °C - + 35 °C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Uitharding:	Minimaal 24 uur
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard
Verpakking:	5 kg en 25 kg zak
Verbruik:	0,5 - 1 kg/m ² (afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte)

Overige Foby-produkten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsprodukten. In het bedrijfslaboratorium worden deze produkten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-produkten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

