

# FOBY® PASTA 87

FOBY®

- PASTA TEGELLIJM
- WATERVAST
- LICHT FLEXIBEL



PASTALIJM

**Produkteigenschappen**

Foby Pasta 87 is een kant en klare wandtegelijm op basis van een copolymere kunstharsdispersie. De lijm heeft een goed standvermogen, een uitstekende hechting en is watervast. Door zijn specifieke samenstelling is de lijm probleemloos en prettig verwerkbaar en zuinig in het verbruik.

**Toepassingsgebied**

Foby Pasta 87 is geschikt voor het verlijmen van wandtegels, mozaïek en hardschuimisolatieplaten op steen- en gipsachtige ondergronden en houten wanden.

Het gebruik van Foby Pasta 87 is vooral aan te bevelen:

- op vormvast ondergronden.
- binnenshuis; ook in vochtige ruimtes.

**Ondergrondvoorbereiding**

De ondergronden dienen vlak, schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Oneffenheden groter dan 3mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en dienen altijd voorgestreekt te worden met Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Gipsafwerkklagen dienen bovendien uit slechts één laag te bestaan en minimaal 10 mm dik. Loszittende verflagen dienen altijd verwijderd te worden.

**Verwerking.**

De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens 'floating' methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 65% vol in de lijm gezet wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingesmeerd dat de tegels, met een schuivende beweging, nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden. Lijmresten direkt met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

**Afwerking**

Na minimaal 24 uur kan er afgevoegd worden. Bij niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

**Veiligheidsgegevens**

Het produkt is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaamsbeschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

**Technische gegevens**

Open tijd:	ca. 15 minuten (afhankelijk van temperatuur)
Verwerkingstemperatuur:	5 °C + 30 °C (ondergrond en omgevingstemperatuur)
Uitharding:	Na minimaal 24 uur afvoegbaar
Opslag:	Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden mits ongeopend en koel bewaard
Verpakking:	1, 4, 12 en 20 kg emmer
Vertanding/verbruik:	vertanding nr. 3 (1,0 kg/m <sup>2</sup> ) vertanding nr. 4 (1,4 kg/m <sup>2</sup> ) vertanding nr. 5 (1,8 kg/m <sup>2</sup> )

**Overige Foby-producten**

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsprodukten. In het bedrijfslaboratorium worden deze produkten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

**Garantie en advies**

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

**EUROVITE NEDERLAND B.V.**
**Postbus 60 - 6710 BB Ede**
**Tel: 0318 - 664 555**
**Fax: 0318 - 664 566**
**info@eurovite.com - www.foby.nl**
