

FOBY® SILICONENKIT

FOBY®

- GEBRUIKSKLARE KIT
- SCHIMMELVRIJ
- VOOR NATTE RUIMTES
- BLIJVEND ELASTISCH
- IN FOBY VOEGKLEUREN



AFDICHTING

Produkteigenschappen

Foby Siliconenkit is een gebruiksklare, krimpvrije één-componentige siliconenkit op basis van polysiloxanen. Omdat Foby Siliconenkit na verharding in een groot temperatuursgebied (- 50 °C - + 150 °C) zijn elasticiteit behoudt, is het produkt onder de meest uiteenlopende omstandigheden inzetbaar. Het produkt is UV-bestendig. De maximaal toelaatbare duurzame vervorming is 25%.

Toepassingsgebieden

Foby Siliconenkit is een sanitair ingestelde kit en dus uitermate geschikt voor toepassingen in douches , badkamers, toiletten en andere natte cellen. Foby Siliconenkit hecht uitstekend op alle glasachtige ondergronden zoals glas, keramische tegels, emaille en porcelein en is dus erg goed toepasbaar als voegvulling in aansluitingen en dilataties van tegelwanden en vloeren. Daarnaast wordt ook een goede hechting verkregen op de meeste verfsoorten en diverse metalen, hout en kunststoffen. Op beton, steen of marmer dient men eerst een primer te gebruiken. Het produkt is niet overschilderbaar.

Ondergrondvoorbereiding

Glasachtige ondergronden dienen schoon, droog en vrij van vet en stof te zijn. Andersoortige ondergronden eventueel eerst voorbehandelen met een geschikte primer. Bij twijfel over de geschiktheid van de ondergrond eerst proeven nemen of de fabrikant raadplegen.

Verwerking

Foby Siliconenkit verhardt o.i.v. de atmosferische vochtigheid en derhalve is de voegdiepte beperkt tot maximaal 12 mm. De maximale voegbreedte is 15 mm. De spuitmond schuin afsnijden en m.b.v. een spuitpistool de voeg in een gelijkmatige beweging volspuiten. Na circa 5 minuten begint het uithardingsproces en na circa 10 minuten zal er een huidvorming zijn opgetreden. Binnen die tijd dient de kit strak te zijn afgestreeken met een natte vinger (of evt. voegspijker of voegmes). Het bevochtigen kan het beste plaatsvinden met geconcentreerd zeepsop. De verhardingstijd bedraagt 24 tot 72 uur, afhankelijk van voegdimensies, luchtvochtigheid en temperatuur. Vlekken direct verwijderen met terpentijn.

Kleuren

Het Foby Siliconenkit-kleurenprogramma is specifiek afgestemd op de FOBY Voegmortelkleuren en is verkrijgbaar in transparant en de kleuren wit, jasmijn, vanille, zilvergrijs, manhattan, grijs en antraciet.

Veiligheidsgegevens

Tijdens het drogingsproces worden kleine hoeveelheden azijnzuur afgesplitst. De ruimte dus zoveel mogelijk ventileren. Tijdens gebruik lichaamsbeschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water. Bij blijvende irritatie of na inslikken een arts raad-plegen. Restanten niet-verharde kit afvoeren als chemisch afval.

Technische gegevens

Aanmaakverhouding:	onverdund gebruiken
Verwerkingstemperatuur:	+ 5 °C - + 30 °C (ondergrond- en omgevings temperatuur)
Uitharding:	24 - 72 uur
Max. Toelaatbare duurzame vervorming:	25 %
Opslag:	Koel, vorstvrij en afgesloten bewaren
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden mits ongeopend.
Na opening:	slechts beperkt houdbaar.
Verpakking:	310 ml plastic koker
Verbruik:	afhankelijk van voegdimensies

Overige Foby-producten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produkt-samenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND BV.

EUROVITE NEDERLAND B.V.

Postbus 60 - 6710 BB Ede

Tel: 0318 - 664 555

Fax: 0318 - 664 566

info@eurovite.com - www.foby.nl