

FOBY®

FOBY® UITVLAKMORTEL

- UITVLAKMIDDEL
- SNEL VERHARDEND
- WAND EN VLOER
- VAN 1 TOT 10MM



EGALISATIE

Producteigenschappen

Foby Uitvlakmortel is een cementgebonden reparatie- en uitvlakmortel voor het repareren en uitvlakken van minerale ondergronden. Na menging met water ontstaat een smeuge mortel die licht verwerkbaar is. Foby Uitvlakmortel hardt snel en spanningsarm uit.

Toepassingsgebieden

Foby Uitvlakmortel is te gebruiken voor het uitvlakken en repareren van steenachtige ondergronden zoals: kalkzandsteen, prefab betondelen, gestorte betondelen, cellenbeton en metselwerk. Tevens is Foby Uitvlakmortel geschikt voor reparaties van cementgebonden pleisterlagen en als uitvlakmortel onder tegelwerk in natte ruimtes. Niet geschikt voor gipsgebonden ondergronden.

Ondergrondvoorbereiding

De minerale ondergrond moet draagkrachtig zijn en moet ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden zoals losse delen, uitbloedingen, vet, stof en vervuilingen. De ondergrond mag zowel droog als licht vochtig zijn. Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Bestaand tegelwerk eerst voorzien van een contactlaag van Foby Flexmortel en deze laten drogen. Zonodig een proefstuk opzetten om de geschiktheid van de ondergrond te beoordelen.

Voeg 25 kg Foby Uitvlakmortel toe aan ca. 7,5 liter schoon water. Vervolgens met een mortelmixer goed vermengen, zodat de juiste verwerkingsconsistentie wordt bereikt. Foby Uitvlakmortel wordt handmatig met de spaan aangebracht. Nadat de mortel voldoende is aangetrokken kan de mortel in de gewenste structuur worden afgewerkt. De laagdikte die kan worden aangebracht is minimaal 1 en maximaal 10 mm. De verwerkingstijd bedraagt ca. 40 minuten.

Wordt Foby Uitvlakmortel toegepast onder tegelwerk, dan kan het oppervlak na ca. 6 uur worden betegeld. Niet verwerken beneden +5°C en boven +25°C.

Veiligheidsgegevens

Het produkt reageert alkalisch en werkt zodoende irriterend op huid en ogen. Derhalve direct contact zoveel mogelijk vermijden. Bij contact met ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en eventueel arts raadplegen. Zie ook de aanduidingen op de verpakking.

Technische gegevens

Aanmaakverhouding:	100g poeder toevoegen aan 30g water
Verwerkingstijd:	ca. 40 minuten (bij 18°C) (afhankelijk van temperatuur)
Verwerkingstemperatuur:	van + 5 °C tot + 25 °C
Minimale laagdikte:	1 mm
Maximale laagdikte:	10 mm
Uitharding:	Na minimaal 3 uur drukvast Na minimaal 6 uur betegelbaar
Druksterkte:	min. 12 N/mm ² na 28 dagen
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard
Verpakking:	25kg zak
Verbruik:	ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte

Overige Foby- producten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby- programma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatiebladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby- producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de productsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

EUROVITE NEDERLAND BV
Postbus 60 - 6710 BB Ede
Tel: 0318 - 664 555
Fax: 0318 - 664 566
foby@eurovite.nl - www.foby.nl

