



FOBY® VOEGMORTEL



- VOEGMORTEL
- VOOR WANDEN
- TOT 6MM
- WATERDICHT

VOEGMIDDEL

Produkteigenschappen

Foby Voegmortel is een voorgemengde voegmortel op cementbasis voor het voegen van keramische wandtegels, mozaïek, glastegels, natuursteen e.d. Het produkt laat zich probleemloos en klontvrij aanmaken tot een smeulige mortel, die prettig verwerkbaar is. Na verharding ontstaat een sterke vochtbestendige voeg.

Toepassingsgebied

Foby Voegmortel is toepasbaar voor voegbreedtes tot 6 mm. Het gebruik van Foby Voegmortel is vooral aan te bevelen:

- op vormvaste ondergronden (wanden).
- binnenshuis; ook in vochtige ruimtes.

Vorbereiding

De tegellijm of zetspecie dient altijd volledig afgebonden en droog te zijn. Voor tegellijm geldt een minimale droogtijd van 1 dag en voor zetspecie minstens 5 dagen. De voegen eerst uitkrabben en reinigen.

Verwerking

Zowel tegeloppervlak als voegen vlak voor het inwassen voorbevochtigen. Foby Voegmortel met circa 30% schoon leidingwater aanmaken. Bij voorkeur het water in een schone emmer gieten en de voegmortel onder roeren instrooien, tot een smeulige, pasteuze massa ontstaat. Zeer goed doorroeren. Na circa 10 minuten wachttijd, nogmaals krachtig doorroeren. De aangemaakte massa vervolgens met een voegrubber krachtig en gelijkmatig in de voegen drukken. Zodra de voegmortel aangetrokken is (mat wordt), kan met een vochtige spons het oppervlak gereinigd worden. Na ca. 24 uur de tegels met een droge doek nawrijven.

Inwerking van tocht of zonnestraling dient tijdens de verwerking en het uithardingsproces van de voegmortel vermeden te worden. Tevens is het aan te bevelen gedurende de eerste dagen na de verwerking, de voegen vochtig te houden b.v. met een plantenspuit. Dit om een goede sterkteontwikkeling te bevorderen. Bij sterk zuigende ondergronden en tegels alsook bij warm en droog weer is het raadzaam om de voegen langer nat houden.

Kleuren

Foby Voegmortel is in 9 basiskleuren verkrijgbaar, te weten wit, jasmijn, zilvergrijs, manhattan, bahama, beige, grijs, bruin en antraciet.

Bij alle cementgebonden produkten is het uithardingsverloop en de kleurtoon afhankelijk van het vocht aanbod uit de ondergrond en van de omgevingstoestand. Een onregelmatig vocht aanbod kan kleurnuancering en vlekvorming tot gevolg hebben. Ook andere factoren kunnen mogelijk van nadelige invloed op de kleurstelling zijn. De fabrikant stelt zich hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

Veiligheidsgegevens

Het produkt reageert alkalisch en werkt zodoende irriterend op huid en ogen. Derhalve direkt contact zoveel mogelijk vermijden. Bij contact met ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en eventueel arts raadplegen.

Technische gegevens

Aanmaakverhouding:	100 g poeder toevoegen aan 30 g water
Verwerkingstijd:	ca. 1 uur (afhankelijk van temperatuur)
Verwerkingstemperatuur:	+ 5 °C - + 35 °C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Uitharding:	Minimaal 24 uur
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard
Verpakking:	1, 5 en 20 kg zak
Verbruik:	0,5 - 1 kg/m ² (afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte)

Overige Foby-produkten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsprodukten. In het bedrijfslaboratorium worden deze produkten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-produkten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

EUROVITE NEDERLAND B.V.

Postbus 60 - 6710 BB Ede

Tel: 0318 - 664 555

Fax: 0318 - 664 566

info@eurovite.com - www.foby.nl