

# FOBY+ Interflex Pro

Poeder tegellijm | Beter standvermogen |  
lichtere verwerking | Licht flexibel | Tegels  
over tegels | Vloerverwarming | C2TE & S1 |





# FOBY+

## Interflex Pro

### Producteigenschappen

Foby+ Interflex Pro is een elastische poedertegel-lijm en is na toevoeging van water een gebruiksklare dunbedmortel die hydraulisch afbindt. Foby+ Interflex Pro is door toevoeging van diverse hulpstoffen geschikt voor ondergronden (binnenshuis) die aan lichte beweging of werking onderhevig zijn. Het product is goed verwerkbaar en heeft een hoge aanvangs- en eindhechting. Door zijn goede verwerkbaarheid en hoog standvermogen, is het uitermate geschikt om groot formaat wand- en vloertegels op de wand te verlijmen. Foby+ Interflex Pro is verkrijgbaar in een grijze en witte variant.

### Toepassingsgebieden

Foby+ Interflex Pro is geschikt voor de verlijming van keramische wand- en vloertegels (ook porcelanato) en (glas)-mozaïek op steen- en gipsachtige ondergronden. Het gebruik van Foby+ Interflex Pro is vooral aan te bevelen:

- Bij projectmatige verlijming van tegelwerk.
- Op ondergronden die aan temperatuurverschillen onderhevig zijn zoals bij vloerverwarming.
- Bij verlijming over oude tegellagen.
- Groot formaat wand- en vloertegels voor op de wand.

In verband met kans op verkleuring is Foby+ Interflex Pro niet geschikt voor het verlijmen van glasmosaïek en lichtgekleurd natuursteen. Hiervoor Foby+ Interflex Pro wit toepassen.

### Ondergrondvoorbereiding

Ondergronden dienen altijd schoon, droog, draagkrachtig en scheurvrij te zijn. Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en dienen altijd voorgestreekt te worden met Foby+ Primer. Beton dient minimaal 3 maanden oud te zijn en cementdekvloeren minimaal 3 weken.

### Verwerking

Foby+ Interflex Pro met schoon leidingwater in schone mengkuip aanmaken tot een stevige klontvrije massa. 25 kg poeder in 6 à 7 liter water strooien en met een mortelmenger mengen. Na circa 5 minuten rijpen de aangemaakte mortel nogmaals mengen. Het mengsel is nu circa 4 uur verwerkbaar. De lijm opbrengen op de ondergrond met een lijmkam met een rechthoekige vertanding

waarbij elke tegel voor minstens 80% vol in de lijm gezet wordt. Druk de tegels met een schuivende beweging in de verse lijm. Bij vloerverwarming de aanwijzingen van de fabrikant betreffende ingebruikname opvolgen. Raadpleeg ook de richtlijnen in de documentatie van de fabrikant. Overtollige lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

### Afwerking

Na minimaal 24 uur is het tegelwerk beloopbaar en kan er afgevoegd worden met Foby+ Voegenbreed of Foby+ Univoeg. Bij niet-poreuze ondergronden of tegels kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

### Technische gegevens

Aanmaakverhouding: 25 kg poeder toevoegen aan 6-7 liter water. Verwerkingstijd: ca. 4 uur. Open tijd: ca. 30 minuten. Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur). Uitharding: Na minimaal 24 uur beloopbaar. Na minimaal 24 uur afvoegbaar. Houdbaarheid: Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard. Verpakking: 25 kg zak. Verbruik: 2-5 kg/m<sup>2</sup>.

### Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+<sup>®</sup> kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.



Scan de QR-code voor meer info of ga naar: [www.fobyplus.nl](http://www.fobyplus.nl)